



	technische Daten	
	JX265 PTFE MEMBRANE H13/H14	
Filtermaterial		100% Polyester
Aufbau		BICO Spun bond +thermisch verbundene PTFE
Reinigung		MEMBRANE
Durchlässigkeit	m ³ /m ² /h at 200 pa	100-110
Gewicht	g/m ²	270
Ausdehnung MD	%	35
Elongation CD	%	30
Dicke in mm	mm	0,54
Porengröße	Micron	
Dehnungsfestigkeit MD	N	950
Dehnungsfestigkeit CD	N	850
Reissfestigkeit MD	N	70
Reissfestigkeit CD	N	40
thermische Schrumpfung MD	%	2,5
thermische Schrumpfung CD	%	0,5
Mullen Burst	Kg/cm ²	35
Hitzeabweisend	C	140
Wasserabweisend		gut
Säureabweisend		gut
Alkali-resistenz		gut
Staubdurchlässigkeit		EXCELLENT
Filter Test	EN1822-3:2009	H13 /H14
Effizienz 0,1 Micron	%	H13: 99,988 H14: 99,995